

スターク®1 レザーエース

『スターク®1レザーエース』は、ポリウレタン樹脂塗料を主成分として特殊樹脂ビーズを配合した独特の触感のある塗料です。

また、トルエン・キシレンを大幅に削減し環境に配慮した設計となっております。

●特長

1. ワンコートで独特のレザーサテン調の仕上がりが見られます。

2. トルエン・キシレンを大幅削減した低公害タイプです。

シンナーはトルエン・キシレンを含まない「ウレタンシンナーM」をご使用下さい。

3. R O H S 指令の指定物質の鉛は未含有。

4. 速乾性で作業性向上に役立ちます。

常温乾燥から80℃×30分の強制乾燥まで可能です。

5. 耐候性が良好。

変色・光沢劣化が少ないので、屋外仕様にも対応できます。（001硬化剤使用時）

6. 密着性・可とう性・耐薬品性に優れる。

7. 形成塗膜は建築基準法F☆☆☆☆に合致します。

ホルムアルデヒドは一切含有致しません。建築基準法において、使用面積の制限はありません。

●用途

銅製家具、電気器具、OA機器、金属製品一般、木製家具、木製雑貨、木製製品一般

スターク®1レザーエース

ポリウレタン樹脂模様塗料

●品種

- ・ 主剤は全て調色扱いとなります。
- ・ 艶消し及びメタリックにも対応いたします。
- ・ 粒子のタイプは荒目、中目、細中目、細目の4種類です。

☆硬化剤の種類

コードNo.	品名	容量
1 S-0 0 1	スターク® 1 0 0 1 硬化剤（一般用）	4 kg
1 S-0 2 0	スターク® 1 0 2 0 硬化剤（内部用）	1 kg

注1) 0 2 0 硬化剤は屋外用途には使用しないで下さい。

☆シンナーの種類

* 印はリパック製品です。

コード番号	品 名	容 量	スプレー塗装時使い分け
TUM 7 0 2	ウレタンシンナー M N o . 7 0 2	1 6 L 4 L *	厳冬期（5℃以下）
TUM 7 0 3	ウレタンシンナー M N o . 7 0 3		冬期（15℃以下）
TUM 7 0 4	ウレタンシンナー M N o . 7 0 4		春秋期（15～25℃）
TUM 7 0 5	ウレタンシンナー M N o . 7 0 5		夏期（25℃以上）
TUM 7 0 6	ウレタンシンナー M N o . 7 0 6		盛夏期（30℃以上）
TU-2 0 8	ウレタンシンナー N o . 2 0 8	4 L	リターダー

●使用方法及び注意事項

1. 主剤は使用前に充分攪拌をしてから使用して下さい。
2. 硬化剤は開封後は空気中の水分などにより変質の恐れがありますので出来るだけ早く使い切るようにして下さい。
3. 下塗りには素材に合わせて最適な物を選択して下さい。
金属ではエポキシ系のプライマーやウレタン系のプラサフ®、木工ではウレタン系のサフェーサーやサンディングシーラーを使用して下さい。
4. 塗装用に粘度調整した塗料は沈殿しやすくなりますので塗装中は常に攪拌して均一に塗装できるように心がけて下さい。

スターク®1レザーエース

ポリウレタン樹脂模様塗料

☆配合比

主剤 : 硬化剤 = 4 : 1 ウレタンシンナーMで希釈して下さい。

☆希釈割合

塗装方法	希釈割合（主剤に対して）	塗装粘度（岩田カップ）
エアースプレー	30～40%	13～18秒

- 夏期極度の高温下や高湿度下で塗装する場合はウレタンシンナーNo.208を5～20%程度添加して下さい。

☆乾燥時間

温度	10℃	20℃	30℃	強制乾燥 (80℃)
指触乾燥	15分	10分	8分	—
硬化乾燥	10時間	5時間	4時間	30分
完全硬化	4日	3日	2日	—

- 加熱乾燥の場合は15分以上のセッティング時間を取って下さい。

☆可使時間

温度	15℃	25℃	35℃
001 硬化剤	8時間	7時間	5時間
020 硬化剤	6時間	5時間	3時間

- 極度に増粘した塗料をシンナーで希釈して塗装しますと肉持ち低下、ユズ肌、ブツ等の欠陥が生じる事があります。
- 使用可能時間は色、シンナーの種類・希釈量により変動します。

●塗布面積

スプレー塗装 6～7㎡/kg

	引火性あり	業務用	有害性あり	
		警告		
1.引火性の液体である。 2.有機溶剤中毒の恐れがある。 3.健康に有害な物質を含有している。				

《注意事項》 通常の塗料に比べ幾分、毒性が強く吸入したり皮膚に触れると、中毒やかぶれを起こす恐れがありますので下記注意事項を厳守下さい。

1. 火気のある所では、絶対に使用しないで下さい。
2. 塗装中、乾燥中とも十分換気を良くし、溶剤蒸気を吸い込まない様にして下さい。
3. 蒸気を吸い込み気分が悪くなった時は、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けて下さい。
4. 取扱い中は出来るだけ皮膚に触れない様にし、必要に応じて、有毒ガス用防毒マスク、又は送気マスクを付け、更に頭布、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等を着用して下さい。
5. 保護手袋は有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用して下さい。
6. 容器からこぼれた場合には布で拭き取って水を張った容器に保管して下さい。
7. 塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨カス、スプレーダスト等は、破棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい。
8. 謝って手や皮膚等に付着した場合は、即座に大量の石けん水で十分に洗い落として下さい。又、痛みや外観に変化がある時は、医師の診察を受けて下さい。
9. 目に入った時は、大量の上水で15分以上洗った後に、又、誤って飲み込んだ場合も出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
10. 火災時には炭酸ガス、泡、又は粉末消火器を用いて下さい。
11. よくフタをし、40℃以下で子供の手の届かない所へ保管して下さい。
12. 中身を完全に使い切ってから廃棄して下さい。
13. 詳細はSDS（安全データシート）をご参照下さい。

火気厳禁

- * 本カタログの内容については、予告なく変更することがあります。
- * 当カタログの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。



ナトコ株式会社

<https://www.natoco.co.jp>

特約店

● 本 社 / 本 社 工 場 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地	TEL.0561-32-2285(代)	FAX.0561-34-1080
● 群 馬 工 場 〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮92-9	TEL.0277-77-1703(代)	FAX.0277-77-1708
● 東 部 支 店 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目29番地12号 M2ビル	TEL.048-844-8461(代)	FAX.048-844-8490
● 中 部 支 店 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地	TEL.0561-32-9653	FAX.0561-32-9654
● 西 部 支 店 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目1番10号 RISE8ビル 5F 501号室	TEL.06-4802-0222(代)	FAX.06-4802-0200
● 西 南 部 支 店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2-10 南近代ビル9F	TEL.092-432-2811(代)	FAX.092-432-2810
● 沼 田 出 張 所 〒379-1308 群馬県利根郡みなかみ町真庭900-3	TEL.0278-62-2736(代)	FAX.0278-62-2795