

# スターク® M レザーエース

『スターク® Mレザーエース』は、ポリウレタン樹脂塗料を主成分として特殊樹脂ビーズを配合した独特の触感のある塗料です。

また、トルエン・キシレンを大幅に削減し環境に配慮した設計となっております。

## ●特長

1. ワンコートで独特のレザーサテン調の仕上がりが得られます。

2. トルエン・キシレンを大幅削減した低公害タイプです。

シンナーはトルエン・キシレンを含まない「ウレタンシンナーM」をご使用下さい。

3. R O H S 指令の指定物質の鉛は未含有。

4. 速乾性で作業性向上に役立ちます。

指触乾燥が10分と早く、硬化乾燥にも優れています。

常温乾燥から60℃×30分の強制乾燥まで可能です。

5. 形成塗膜は建築基準法 F ☆☆☆☆ に合致します。

ホルムアルデヒドは一切含有致しません。建築基準法において、使用面積の制限はありません。

6. 耐候性が良好。

変色・光沢劣化が少ないので、屋外仕様にも対応できます。（001硬化剤使用時）

7. 密着性・耐薬品性に優れる。

# スターク<sup>®</sup>Mレザージェース

速乾ポリウレタン樹脂模様塗料

## ●用途

鋼製家具、電気器具、OA機器、金属製品一般、木製家具、木製雑貨、木製製品一般

## ●品種

- ・ 主剤は全て調色扱いとなります。
- ・ 艶消し及びメタリックにも対応いたします。
- ・ 粒子のタイプは荒目、中目、細中目、細目の4種類です。

## ☆硬化剤の種類

コードNo.	品名	容量
4M-001	スターク <sup>®</sup> M 001 硬化剤 (一般用)	1.6 kg
4M-004	スターク <sup>®</sup> M 004 硬化剤 (速乾型)	0.8 kg

## ☆シンナーの種類

\* 印はリパック製品です。

コード番号	品名	容量	スプレー塗装時使い分け
TUM702	ウレタンシンナーM No. 702	16 L 4 L *	厳冬期 (5℃以下)
TUM703	ウレタンシンナーM No. 703		冬期 (15℃以下)
TUM704	ウレタンシンナーM No. 704		春秋期 (15~25℃)
TUM705	ウレタンシンナーM No. 705		夏期 (25℃以上)
TUM706	ウレタンシンナーM No. 706		盛夏期 (30℃以上)
TU-208	ウレタンシンナー No. 208	4 L	リターダー

## ●使用方法及び注意事項

1. 主剤は使用前に充分攪拌をしてから使用して下さい。
2. 硬化剤は開封後は空気中の水分などにより変質の恐れがありますので出来るだけ早く使い切るようにして下さい。
3. 下塗りには素材に合わせて最適な物を選択して下さい。  
金属ではウレタン系のプライマーやウレタン系のプラサフ<sup>®</sup>、木工ではウレタン系のサフェーサーやサンディングシーラーを使用して下さい。
4. 塗装用に粘度調整した塗料は沈殿しやすくなりますので塗装中は常に攪拌して均一に塗装できるように心がけて下さい。
5. ガン口径 1.2 ~ 1.6 mm のスプレーガンを使用して下さい。

# スターク<sup>®</sup>Mレザージェース

速乾ポリウレタン樹脂模様塗料

## ☆配合比

主剤 : 硬化剤 = 10 : 1      ウレタンシンナーMで希釈して下さい。

## ☆希釈割合

塗装方法	希釈割合（主剤に対して）	塗装粘度（岩田カップ）
エアースプレー	25～35%	13～18秒

- 夏期極度の高温や高湿度で塗装する場合はウレタンシンナーNo.208を5～20%程度添加して下さい。

## ☆乾燥時間

### 001 硬化剤使用時

温度	10℃	20℃	30℃	強制乾燥 (60℃)
指触乾燥	12分	10分	7分	—
硬化乾燥	16時間	10時間	8時間	30分
完全硬化	5日	3日	2日	—

### 004 硬化剤使用時

温度	10℃	20℃	30℃	強制乾燥 (60℃)
指触乾燥	10分	7分	5分	—
硬化乾燥	10時間	5時間	3時間	30分
完全硬化	4日	3日	2日	—

- 加熱乾燥の場合は15分以上のセッティング時間を取って下さい。

# スターク® Mレザーエース

速乾ポリウレタン樹脂模様塗料

## ☆可使時間

温度	15℃	25℃	35℃
001 硬化剤	10時間	8時間	6時間
004 硬化剤	8時間	6時間	4時間

- 極度に増粘した塗料をシンナーで希釈して塗装しますと肉持ち低下、ブツ等の欠陥が生じる事があります。
- 使用可能時間は色、シンナーの種類・希釈量により変動します。

## ●塗布面積

スプレー塗装 6～7 m<sup>2</sup>/kg

	引火性あり	業務用 警告	有害性あり	
<p>1. 引火性の液体である。</p> <p>2. 有機溶剤中毒の恐れがある。</p> <p>3. 健康に有害な物質を含有している。</p>				

《注意事項》 通常の塗料に比べ幾分、毒性が強く吸入したり皮膚に触れると、中毒やかぶれを起こす恐れがありますので下記注意事項を厳守下さい。

1. 火気のある所では、絶対に使用しないで下さい。
2. 塗装中、乾燥中とも十分換気を良くし、溶剤蒸気を吸い込まない様にして下さい。
3. 蒸気を吸い込み気分が悪くなった時は、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けて下さい。
4. 取扱い中は出来るだけ皮膚に触れない様にし、必要に応じて、有毒ガス用防毒マスク、又は送気マスクを付け、更に頭布、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等を着用して下さい。
5. 保護手袋は有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用して下さい。
6. 容器からこぼれた場合には布で拭き取って水を張った容器に保管して下さい。
7. 塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨カス、スプレーダスト等は、破棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい。
8. 謝って手や皮膚等に付着した場合は、即座に大量の石けん水で十分に洗い落として下さい。又、痛みや外観に変化がある時は、医師の診察を受けて下さい。
9. 目に入った時は、大量の上水で15分以上洗った後に、又、誤って飲み込んだ場合も出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
10. 火災時には炭酸ガス、泡、又は粉末消火器を用いて下さい。
11. よくフタをし、40℃以下で子供の手の届かない所へ保管して下さい。
12. 中身を完全に使い切ってから廃棄して下さい。
13. 詳細はSDS（安全データシート）をご参照下さい。

## 火気厳禁

- \* 本カタログの内容については、予告なく変更することがあります。
- \* 当カタログの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

  
**ナトコ株式会社**

<https://www.natoco.co.jp>

特約店

● 本社 / 本社工場 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地	TEL.0561-32-2285(代)	FAX.0561-34-1080
● 群馬工場 〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮92-9	TEL.0277-77-1703(代)	FAX.0277-77-1708
● 東部支店 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目29番地12号M2ビル	TEL.048-844-8461(代)	FAX.048-844-8490
● 中部支店 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地	TEL.0561-32-9653	FAX.0561-32-9654
● 西部支店 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目1番10号RISE88ビル 5F 501号室	TEL.06-4802-0222(代)	FAX.06-4802-0200
● 西南部支店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2-10南近代ビル9F	TEL.092-432-2811(代)	FAX.092-432-2810
● 沼田出張所 〒379-1308 群馬県利根郡みなかみ町真庭900-3	TEL.0278-62-2736(代)	FAX.0278-62-2795