

SIAA マーク登録

ナトコの粉体塗料 **ECONA** 抗ウイルス粉体



製品上の特定ウイルスの数を減少させます



SIAA マーク登録 粉体塗料 (抗ウイルスタイプ)

ポリエステル HAA 樹脂系：51シリーズ	
51A	艶有、低温硬化、ノンヒューム
51F	艶消、低温硬化、ノンヒューム
51E	艶有、高耐候タイプ
51C	艶有、エッジカバータイプ
51H	艶消、エッジカバータイプ

ポリエステル樹脂系：52シリーズ	
52A/F	高平滑 艶有 / 艶消タイプ
52C/H	高エッジカバー 艶有 / 艶消タイプ
52I/P	耐切削油 艶有 / 艶消タイプ
52S/T	ファインレザー、耐切削油 艶有 / 艶消タイプ
52E/M	艶有 高耐候 / メタリック
52Q	艶有高防食、高耐候


エポキシ / ポリエステル樹脂系：53シリーズ	
53A/F	高平滑 艶有 / 艶消タイプ
53B/N	低温硬化型 艶有 / 艶消タイプ
53J	ファインレザー 艶消タイプ
53K	サテン調
53L	ファインレザー

一覧に記載された粉体塗料の抗ウイルスタイプを塗装した製品は、抗ウイルス性が付与されます。

※常備品は対応できません。

※エコナ53シリーズは裏面の試験結果をご参照の上、使用をご検討ください。

抗ウイルスメカニズム



銀を主成分とした抗ウイルス剤が **どちらのタイプのウイルスにも効果を発揮**

51系



抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

 無機抗ウイルス加工剤・練込
 本体
 JP0612997X0005U

52系



抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

 無機抗ウイルス加工剤・練込
 本体
 JP0612997X0007W

53系



抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

 無機抗ウイルス加工剤・練込
 本体
 JP0612997X0009Y

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
 詳しい登録情報はQRコードを読み取りご確認ください。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

※SIAAの安全性基準に適合しています。



塗装仕様

従来の各種「エコナ[®]」の塗装仕様と同様です。詳細は別紙「エコナ[®]」の各品種別パンフレットをご参照ください。

試験結果

抗ウイルス粉体		抗ウイルス活性値		
		51系	52系	53系
試験ウイルス A (エンベロープあり)	耐水処理 区分 1	3.2	4.4	—
	耐光処理 区分 2	4.2	4.0	—
試験ウイルス B (エンベロープなし)	耐水処理 区分 1	2.9	4.0	3.3
	耐光処理 区分 2	3.8	4.6	2.3

試験機関：一般財団法人 ニッセケン品質評価センター

試験前処理方法：耐水処理 区分 1 (常温×16時間)

抗ウイルス性能基準：抗ウイルス活性値が 2 以上

試験前処理方法：耐光処理 区分 2 (キセノン (60W/m²) 100時間)

試験方法・条件：ISO21702:2019プラスチック及びその他の非多孔質表面の抗ウイルス活性の測定

※本製品は病気の治療や予防に使用されることを目的とした製品ではありません。

※抗ウイルス性能に関しては特定試験機関にて実施された結果であり、実際の使用状況によって異なります。

※すべてのウイルスに対して効果を保証するものではありません。

前処理区分 抗菌製品技術協議会持続性基準

耐水処理区分 1	水が触れることが少ない製品 (水がかかる程度)	耐光処理区分 2	照射の機会が多い製品 (常時屋外使用製品)
----------	----------------------------	----------	--------------------------

ナトコ株式会社

本社／本社工場 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地 TEL.0561-32-2285(代) FAX.0561-34-1080
 群馬工場 〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮92-9 TEL.0277-77-1703(代) FAX.0277-77-1708
 東部支店 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目29番12号M2ビル TEL.048-844-8461(代) FAX.048-844-8490
 中部支店 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地 TEL.0561-32-9653 FAX.0561-32-9654
 西部支店 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目1番10号 TEL.06-4802-0222(代) FAX.06-4802-0200
 RISE88ビル 5F 501号室
 西南部支店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2-10 南近代ビル9F TEL.092-432-2811(代) FAX.092-432-2810
 沼田出張所 〒379-1308 群馬県利根郡みなかみ町真庭900-3 TEL.0278-62-2736(代) FAX.0278-62-2795