

ラドンシャーシー No.200ブラック

●特長

1. 吹付粘度に調整してあるため、そのまま使用可能。
2. ラッカーの様に塗り易い。
3. タレが殆どなく、肉持が非常に良い。
4. 水性タイプで臭気殆どない。

●使用方法

1. 塗料の準備

吹付粘度に調整してありますので、そのまま水性塗料専用ガンのカップへ移して使用出来ます。

2. 被塗物の処理（下地処理）

シャーシーは泥や油で汚れています。スチームか水でよく泥を落とし、グリースや油を洗い落とし、更に錆をペーパー、グラインダー等で完全に除いてから塗装して下さい。

3. 塗装

ガンノズル口径：1.2～1.5mm

吹付圧力：3.5～4 k g /cm²

4. 塗装後

乾きますと水で洗い落とし難いため、速やかにスプレーガンを水道水で洗い、その後ラッカーシンナーで洗って下さい。水性塗料専用ガン以外のガンは錆を防ぐ為に必ずラッカーシンナーで洗ってから保管して下さい。

●性能表

項目	結果	備考
不揮発分	33%	
粘度	20秒	20℃ イワタカップ
乾燥	30℃ 10分 20℃ 20分 10℃ 35分	指触乾燥時間
光沢	93	60℃ 鏡面反射率
鉛筆硬度	B	三菱ユニ、20℃ 24時間後
耐水性	異常なし	20℃の水に4日浸漬
耐水蒸気性	異常なし	25kg/cm ² の水蒸気を60秒噴射
引火性	なし	
耐ガソリン性	僅かに軟化	無鉛ガソリンに20℃ 30分浸漬
密着性	異常なし	下地：鉄板、メラミン・ラッカー・フタル酸塗膜、木部の場合
塗り重ね	異常なし	

●種類

MC-210 ラドンシャーシーNo.200ブラック 14L

	引火性あり	業務用	有害性あり	
		警告		
1.引火性の液体である。 2.有機溶剤中毒の恐れがある。 3.健康に有害な物質を含有している。				

《注意事項》 通常の塗料に比べ幾分、毒性が強く吸入したり皮膚に触れると、中毒やかぶれを起こす恐れがありますので下記注意事項を厳守下さい。

1. 火気のある所では、絶対に使用しないで下さい。
2. 塗装中、乾燥中とも十分換気を良くし、溶剤蒸気を吸い込まない様にして下さい。
3. 蒸気を吸い込み気分が悪くなった時は、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けて下さい。
4. 取扱い中は出来るだけ皮膚に触れない様にし、必要に応じて、有毒ガス用防毒マスク、又は送気マスクを付け、更に頭布、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等を着用して下さい。
5. 保護手袋は有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用して下さい。
6. 容器からこぼれた場合には布で拭き取って水を張った容器に保管して下さい。
7. 塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨カス、スプレーダスト等は、破棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい。
8. 謝って手や皮膚等に付着した場合は、即座に大量の石けん水で十分に洗い落として下さい。又、痛みや外観に変化がある時は、医師の診察を受けて下さい。
9. 目に入った時は、大量の上水で15分以上洗った後に、又、誤って飲み込んだ場合も出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
10. 火災時には炭酸ガス、泡、又は粉末消火器を用いて下さい。
11. よくフタをし、40℃以下で子供の手の届かない所へ保管して下さい。
12. 中身を完全に使い切ってから廃棄して下さい。
13. 詳細はSDS（安全データシート）をご参照下さい。

火気厳禁

- * 本カタログの内容については、予告なく変更することがあります。
- * 当カタログの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。



<https://www.natoco.co.jp>

特約店

● 本 社 / 本 社 工 場 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地	TEL.0561-32-2285(代)	FAX.0561-34-1080
● 群 馬 工 場 〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮92-9	TEL.0277-77-1703(代)	FAX.0277-77-1708
● 東 部 支 店 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目29番地12号 M2ビル	TEL.048-844-8461(代)	FAX.048-844-8490
● 中 部 支 店 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地	TEL.0561-32-9653	FAX.0561-32-9654
● 西 部 支 店 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目1番10号 RISE88ビル 5F 501号室	TEL.06-4802-0222(代)	FAX.06-4802-0200
● 西 南 部 支 店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2-10 南近代ビル9F	TEL.092-432-2811(代)	FAX.092-432-2810
● 沼 田 出 張 所 〒379-1308 群馬県利根郡みなかみ町真庭900-3	TEL.0278-62-2736(代)	FAX.0278-62-2795