

特殊二液型ウレタン硬化下塗塗料

スーパープラサフ®

「スーパープラサフ®」は自動車補修用の上塗から下塗を徹底的に研究し生まれた2液型特殊ウレタン樹脂の最高級下塗塗料です。完璧な仕上げを追及した「スーパープラサフ®」を自信をもってお勧め致します。その他、亜鉛メッキ鋼板を含む鋼板にも強固に密着しますので速乾性を要求する金属塗装にも是非ご使用下さい。

●特 長

1. 速乾性です。

指触乾燥10分、硬化乾燥4時間（20℃）という速さで、十分に研磨が可能です。

2. 肉持ち、光沢に優れています。

特殊合成樹脂の使用により肉持ち感が驚くほどで、一般のウレタンプラサフ以上の肉持ち感があります。

3. 耐ブリストア性・耐久性に富んでおります。

一般のウレタンプラサフ®と同等の耐水性はもちろん、耐塩水噴霧などに優れた性能を発揮致します。梅雨時などブリストアの心配はまったくありません。

●使用方法及び注意事項

1. 主剤は使用前には必ずよく攪拌して下さい。
2. 強化剤は空気中の水分と反応しゲル化致しますので、使用後は蜜栓して冷暗所に保管して下さい。
3. 希釈には専用シンナーをご使用下さい。
4. 2液型塗料です。強化剤混合後は可使時間内に使い切り、速やかに塗装機器を洗浄してください。塗装器の洗浄はラッカーシンナーでも可能ですが、希釈には絶対使用しないで下さい。
5. 旧塗膜は十分に研磨し、ワレ、チョーキングのない状態に素地調整して下さい。旧塗膜にクラックやブリストアが発生している場合は旧塗膜を剥離してから塗装して下さい。

●シンナーと使用区分

コード	品 名	適 用
T Z - 7 0 0	スーパープラサフ [®] シンナーW	20℃以下に使用
T Z - 7 0 1	スーパープラサフ [®] シンナーS	20℃以上に使用

●塗料の調合

1. 「スーパープラサフ[®]」は二液型塗料です。強化剤（硬化剤）、シンナーは必ず専用品をご使用下さい
2. 「スーパープラサフ[®]」の配合比は重量比です。

主 剤 ： 専用強化剤 ： 専用シンナー = 100 ： 20 ： 50～60
標準塗装粘度は、14～16秒（20℃／岩田カップ）でご使用下さい。

●可使時間

気温	10℃	20℃	30℃	35℃
可使時間	8時間以内	5時間以内	3時間以内	2時間以内

（注）使用中は、必ず「蓋」をしてご使用下さい。

●塗布面積

塗装方法	塗布面積（塗料 1 kg 当り）
エアースプレー塗装	7 ～ 9 平方メートル

●乾燥

「スーパープラサフ[®]」は、20℃—2～3時間で硬化し、研磨可能になりますが、気温の変化で硬化時間が変化しますので十分に硬化させた後研磨して下さい。すばらしい研磨性と仕上りが約束されます。

気温	10℃	20℃	30℃	80℃
研磨可能時間	8時間以上	4時間以上	3時間以上	15分以上

（注）強制乾燥は80℃以下で行って下さい。

●性能比較

	乾燥性	研磨性	上塗後の肉持	密着性	耐水性	もろさ
スーパープラサフ [®]	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ラッカープラサフ	◎	○	□	□	□	□
ウレタンプラサフ	△	△	◎	◎	◎	◎

●用途

重車両、軽車両、運搬機、建設機械、農機具、その他金属製品

● 品種

コード	品 名	N・V	粘度	比重	引火点
U S - 0 0 1	スーパープラサフ [®] 強化剤	3 4 ± 2	9 . 5 ± 1 S	0.950	- 2 ℃
U S - 1 0 0	スーパープラサフ [®] グレー（主剤）	5 9 ± 2	9 ± 1 P	1.310	3 ℃

● 荷姿

コード	品 名	荷 姿	
U S - 0 0 1	スーパープラサフ [®] 強化剤	3 . 2 kg	0 . 8 kg
U S - 1 0 0	スーパープラサフ [®] グレー（主剤）	1 6 kg	4 kg
T Z - 7 0 0	スーパープラサフ [®] シンナーW	1 6 L	4 L
T Z - 7 0 1	スーパープラサフ [®] シンナーS		

	引火性あり	業務用	有害性あり	
		警告		
1.引火性の液体である。 2.有機溶剤中毒の恐れがある。 3.健康に有害な物質を含有している。				

《注意事項》 通常の塗料に比べ幾分、毒性が強く吸入したり皮膚に触れると、中毒やかぶれを起こす恐れがありますので下記注意事項を厳守下さい。

1. 火気のある所では、絶対に使用しないで下さい。
2. 塗装中、乾燥中とも十分換気を良くし、溶剤蒸気を吸い込まない様にして下さい。
3. 蒸気を吸い込み気分が悪くなった時は、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けて下さい。
4. 取扱い中は出来るだけ皮膚に触れない様にし、必要に応じて、有毒ガス用防毒マスク、又は送気マスクを付け、更に頭布、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等を着用して下さい。
5. 保護手袋は有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用して下さい。
6. 容器からこぼれた場合には布で拭き取って水を張った容器に保管して下さい。
7. 塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨カス、スプレーダスト等は、破棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい。
8. 謝って手や皮膚等に付着した場合は、即座に大量の石けん水で十分に洗い落として下さい。又、痛みや外観に変化がある時は、医師の診察を受けて下さい。
9. 目に入った時は、大量の上水で15分以上洗った後に、又、誤って飲み込んだ場合も出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
10. 火災時には炭酸ガス、泡、又は粉末消火器を用いて下さい。
11. よくフタをし、40℃以下で子供の手の届かない所へ保管して下さい。
12. 中身を完全に使い切ってから廃棄して下さい。
13. 詳細はSDS（安全データシート）をご参照下さい。

火気厳禁

- * 本カタログの内容については、予告なく変更することがあります。
- * 当カタログの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。



ナトコ株式会社

<https://www.natoco.co.jp>

特約店

● 本社 / 本 社 工 場 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地	TEL.0561-32-2285(代)	FAX.0561-34-1080
● 群 馬 工 場 〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮92-9	TEL.0277-77-1703(代)	FAX.0277-77-1708
● 東 部 支 店 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目29番地12号 M2ビル	TEL.048-844-8461(代)	FAX.048-844-8490
● 中 部 支 店 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地	TEL.0561-32-9653	FAX.0561-32-9654
● 西 部 支 店 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目1番10号 RISE88ビル 5F 501号室	TEL.06-4802-0222(代)	FAX.06-4802-0200
● 西 南 部 支 店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2-10 南近代ビル9F	TEL.092-432-2811(代)	FAX.092-432-2810
● 沼 田 出 張 所 〒379-1308 群馬県利根郡みなかみ町真庭900-3	TEL.0278-62-2736(代)	FAX.0278-62-2795