

ノンスチレンタイプ



ポリエステルパテ NS

POLYESTER PUTTY



スチレンを含まず作業環境を改善
人にやさしいナトコのパテです

特長

**スチレン・エチルベンゼン
MIBK 等 非含有**

特化則・有機則に対応しています

スチレンパテ同等の作業性

へら引き性・乾燥性・研磨性良好

厚付け～仕上げまで対応

キメが細かく、ス穴が少ない

密着性良好

ブリストアが発生しにくい

使用方法

被塗物のゴミ、油等をシリコンオフなどで除去してからご使用ください。

配合比

主剤

:

硬化剤 (2種類あります)

気温 20℃以下→W型
気温 20℃以上→S型

=

100

:

2~3

使用上の注意

気温 5℃以下では硬化が著しく遅れるため、強制乾燥を推奨します。
使用後は密栓して冷暗所に保管してください。

使用可能時間

※硬化剤量は 2%、10℃/20℃は W 型、30℃は S 型を使用

温度	10℃	20℃	30℃
研磨可能時間	120分	80分	40分
可使時間	12分	8分	6分

適応素材

ダル鋼板 / 防錆処理鋼板 / ステンレス / アルミ 5052

ボンデ鋼板など

荷姿

コード番号	品名	入目
P1-710	ポリパテ NS	2kg
P1-041	ポリパテ硬化剤エロー W	100g・40g
P1-042	ポリパテ硬化剤エロー S	100g・40g

ナトコ株式会社

本社/本社工場 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地 TEL.0561-32-2285(代) FAX.0561-34-1080
群馬工場 〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮92-9 TEL.0277-77-1703(代) FAX.0277-77-1708
東部支店 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目29番12号M2ビル TEL.048-844-8461(代) FAX.048-844-8490
中部支店 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地 TEL.0561-32-9653 FAX.0561-32-9654
西部支店 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目1番10号 TEL.06-4802-0222(代) FAX.06-4802-0200
RISE88ビル 5F 501号室
西南部支店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2-10 南近代ビル9F TEL.092-432-2811(代) FAX.092-432-2810
沼田出張所 〒379-1308 群馬県利根郡みなかみ町真庭900-3 TEL.0278-62-2736(代) FAX.0278-62-2795