

ポリパテ No.600

●特 長

1. 厚付、仕上げが可能な中間タイプ

2. へら付け性が良く、ス穴が少ない

3. 低収縮

●使用方法

被塗物のゴミ、油等をシリコンオフなどで除去して下さい。

●配合比

主剤：硬化剤＝100：2

硬化剤は2種類あります。
W型は20℃以下、S型は20℃以上を目安
に使い分けてください。

●研磨可能時間&可使時間

温 度	10℃	20℃	30℃
研磨可能時間	60分	40分	30分
可使時間	20分	4分	3分

硬化剤量は2%、10℃・20℃はW型、30℃はS型を使用

☆注意
気温5℃以下では硬化が著しく遅れますので強制乾燥を推奨します。
使用後は密栓して冷暗所に保管して下さい。

●コード番号・品名・荷姿

コード番号	品 名	入目	
P1-600	ポリパテNO.600	3kg	
P1-041	ポリパテ硬化剤エローW	100g	40g
P1-042	ポリパテ硬化剤エロー S	100g	40g

●ポリパテラインナップ●

コード	品 名	色	特 長
P1-160	ポリパテNO.160	エロー	仕上用 盛り性4mm
P1-210	ポリパテ耐熱型NO.210	クロ	導電性耐熱 粉体用 盛り性3mm
P1-600	ポリパテNO.600	グレイッシュ グリーン	中間タイプ 盛り性7mm
P1-510	スタークパテスプレー用NO.510	グレイッシュ グリーン	スプレーパテ 盛り性2mm
P1-710	ポリパテNS	ライトグレー	ノンスチレン 盛り性5mm

	引火性あり	業務用	有害性あり	
		警告		
1. 引火性の液体である。 2. 有機溶剤中毒の恐れがある。 3. 健康に有害な物質を含有している。				

《注意事項》 通常の塗料に比べ幾分、毒性が強く吸入したり皮膚に触れると、中毒やかぶれを起こす恐れがありますので下記注意事項を厳守下さい。

1. 火気のある所では、絶対に使用しないで下さい。
2. 塗装中、乾燥中とも十分換気を良くし、溶剤蒸気を吸い込まない様にして下さい。
3. 蒸気を吸い込み気分が悪くなった時は、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けて下さい。
4. 取扱い中は出来るだけ皮膚に触れない様にし、必要に応じて、有毒ガス用防毒マスク、又は送気マスクを付け、更に頭布、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等を着用して下さい。
5. 保護手袋は有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用して下さい。
6. 容器からこぼれた場合には布で拭き取って水を張った容器に保管して下さい。
7. 塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨カス、スプレーダスト等は、破棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい。
8. 謝って手や皮膚等に付着した場合は、即座に大量の石けん水で十分に洗い落として下さい。又、痛みや外観に変化がある時は、医師の診察を受けて下さい。
9. 目に入った時は、大量の上水で15分以上洗った後に、又、誤って飲み込んだ場合も出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
10. 火災時には炭酸ガス、泡、又は粉末消火器を用いて下さい。
11. よくフタをし、40℃以下で子供の手の届かない所へ保管して下さい。
12. 中身を完全に使い切ってから廃棄して下さい。
13. 詳細はSDS（安全データシート）をご参照下さい。

火気厳禁

- * 本カタログの内容については、予告なく変更することがあります。
- * 当カタログの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。



ナトコ株式会社

<https://www.natoco.co.jp>

特約店

● 本 社 / 本 社 工 場 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地	TEL.0561-32-2285(代)	FAX.0561-34-1080
● 群 馬 工 場 〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮92-9	TEL.0277-77-1703(代)	FAX.0277-77-1708
● 東 部 支 店 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目29番地12号 M2ビル	TEL.048-844-8461(代)	FAX.048-844-8490
● 中 部 支 店 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地	TEL.0561-32-9653	FAX.0561-32-9654
● 西 部 支 店 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目1番10号 RISE88ビル 5F 501号室	TEL.06-4802-0222(代)	FAX.06-4802-0200
● 西 南 部 支 店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2-10 南近代ビル9F	TEL.092-432-2811(代)	FAX.092-432-2810
● 沼 田 出 張 所 〒379-1308 群馬県利根郡みなかみ町真庭900-3	TEL.0278-62-2736(代)	FAX.0278-62-2795